

003.58.330/.331/.335/.336/.337/.339 .340/.342/.344/.347/.348/.351/.354/ 359/.363/.365/.367/.368	Technisches Datenblatt	
	Fugendichtband BG 2	ÄI 02 Seite 1/1

Produktbeschreibung	vorkomprimiertes Dichtungsband	
Basis	Acrylatgetränkter PUR-Weichschaum	
Farbe	schwarz oder grau	
Selbstklebefolie	Montagehilfe zum Einbringen in Fugen	
Anwendungsgebiet	Baufugen	
Lieferform	komprimierte Bänder auf Scheiben	
<u>Produkteigenschaften:</u>		
Raumgewicht [kg/m³]	ca. 100	
Abdichten von Außenwandfugen mit imprägnierten Dichtungsbändern aus Kunststoff (DIN 18 542)	Beanspruchungsgruppe 2	
in der DIN 18 542 enthaltene Prüfungen:		
Fugendurchlaßkoeffizient	≤ 0,1 m³/hm	Anforderung erfüllt
Schlagregendichtheit von Längsfugen	≥ 300 Pa	Anforderung erfüllt
Temperaturwechselbeständigkeit	von -20°C bis +60°C	Anforderung erfüllt
Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen	bis +60°C	Anforderung erfüllt
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ	≤ 100	Anforderung erfüllt
Brandverhalten nach DIN 4102 Teil 1	B1, bei mindestens 50% Komprimierung B2, freihängend	
Wurzelfestigkeit nach DIN 4062	Anforderung erfüllt	

Dieses Datenblatt ist nach heutigem Wissensstand erstellt. Es dient zur Information und Orientierung und nicht als Spezifikation. Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Vor Einsatz in anderen Anwendungsgebieten als in den oben ausgewiesenen, wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.